Octoral: Barniz HS

CTORAL es una marca de pintura perteneciente al grupo Molti-Dupli y que se encarga de distribuir HELLA S.A. Esta marca de pintura, cuenta con la garantía de HELLA y con una amplia gama de productos como: masillas en todas sus variedades, aparejos e imprimaciones, protectores de bajos, catalizadores MS y HS, diluyentes acrílicos y nitro universales, barnices HS, MS y convencionales, endurecedores MS, HS, lentos, rápidos y estándares, aditivos (elastificantes, mateantes, estructurales, antisiliconas, etc.) y en color hay toda una gama que comprende los sistemas de mezcla: Octobase, que contiene los colores básicos y sirve para el pintado de bicapas lisos o sólidos, metalizados y perlados; Octolux, pintura sintética; Octocoat y Octocoat HS para el pintado de vehículos industriales; y Octocryl, sistema de pinturas de poliuretano 2K para el sistema monocapa.



Productos Octoral

OCTORAL dispone de cinco clases de barnices incoloros: 2K (C60: para Basecoat, con alto brillo y secado rápido), MS mate (C65: acabado brillo sedoso para el sistema Octobase), MS (C140: sobre la base de resinas hidroxiacrílicas, buen brillo y no amarillea), MS (C97: solidez media, secado rapidísimo y brillo muy alto) y HS (C150: alta solidez con características superiores, buen brillo, rápido secado y no amarillea).

Este último barniz ha sido probado en CENTRO ZARA-GOZA, obteniéndose buenos resultados. Se trata de un barniz incoloro de poliuretano que se aplica sobre la base de resinas hidroxi-acrílicas de baja viscosidad y que se emplea en el pintado de turismos y camiones.

Para su utilización se mezcla en una relación 2:1 con endurecedor HS, y con diluyente 2K para conseguir la viscosidad apropiada. Además se pueden emplear otros aditivos como el difuminado de parches 2K o el aditivo elástico 2K.

El resultado es un barniz de alta transparencia y estiramiento, obteniéndose un buen acabado superficial. Este barniz es de fácil aplicación, y su espesor óptimo se obtiene con una primera mano ligera, cubierta por una segunda mano completa.

Los datos de su ficha técnica se muestran a continuación. ■

Aplicación de Producto



Información Técnica

Punto de inflamación: > 21 °C
Contenido en sustancias sólidas: 50 vol.%

Rendimiento: 10 m²/l con espesor 50 mm

Espesor de la capa seca: 50 mm

Proporción de mezcla (volumen): 2:1 (Barniz: Endurecedor)

Viscosidad de aplicación: 18-20 s

(COPA DIN-4, 20 °C)

Secado: 20 °C : **15 h**

60 °C : **45 min.**

Vida de mezcla a 20 °C: 5 h aprox.

Aplicación: Boquilla Presión
Pistola de gravedad 1,4-1,6 mm 3,5-4,5 bar
Pistola de succión 1,4-1,8 mm 3,5-4,5 bar

HVLP/LVLP 1,3-1,5 mm instruc. fabricante

Depósito de aire 1,0-1,3 mm 4,0-5,0 Airless 0,007-0,009"/40° 160-200

Número de capas/Evaporación: 1-11/2 / 10-15 min Primera capa rociar previamente por completo.

Repintura parcial: 1 capa entera; repintura completa: 11/2 capas

Conservación:

En condiciones normales de almacenamiento, máximo.

2 años en recipiente cerrado

Limpieza de equipo:

TR Diluyentes de lavado